



# bottegadelmaterasso

## SCHEDA TECNICA



|   |   |
|---|---|
| <b>Denominazione</b><br><i>Name</i>   | Caffè   |
| <b>Categoria</b><br><i>Category</i>   | arredamento<br><i>furnishing</i>                            |
| <b>Composizione **</b><br><i>Composition **</i>   | 38%Po - 12%V - 22%C - 28%A                                  |
| <b>Altezza</b><br><i>Height</i>   | 140 cm.   |
| <b>Classe</b><br><i>Class</i>   | -   |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>  | 420 gr<br>420 g   |
| <b>Tintura</b><br><i>Dyeing</i>   | -   |
| <b>Resistenza abrasione martindale:</b><br><i>Martindale abrasion resistance:</i>   | 15.000 giri<br>15.000 revs                                  |
| <b>Resistenza alla trazione</b><br><i>Tensile strength</i>  | Ordito e Trama >30 DaN<br>warp and weft >30 DaN             |
| <b>Resistenza alla lacerazione</b><br><i>Tearing resistance</i>   | Ordito e Trama >200 DaN<br>warp and weft >200 DaN           |
| <b>Resistenza allo slittamento fili delle cuciture</b><br><i>Sewing wire slippage resistance</i>  | Ordito e Trama >175 N FN4 mm<br>warp and weft >175 N FN4 mm |
| <b>Resistenza al deterioramento pilling</b><br><i>Pilling permanence</i>  | 4/5   |
| <b>Allungamento a rottura</b><br><i>Ultimate elongation</i>   | -   |
| <b>Solidità colori alla luce (scala dei blue da 1 a 8)</b><br><i>Light fastness (scale of the blue colours from 1 to 8)</i>   | >4  |
| <b>Solidità delle tinte allo sfregamento a secco</b><br><i>Dry rubbing dye fastness</i>   | 4/5   |
| <b>Solidità delle tinte allo sfregamento a umido</b><br><i>Humid rubbing dye fastness</i>   | 4   |
| <b>Trattamento Water Repellent</b><br><i>Water Repellent treatment</i>  | -   |
| <b>Manutenzione</b><br><i>Maintenance</i>   | Ⓟ Ⓞ   |
| I test sono stati effettuati su campioni diversi, pertanto i valori si intendono medi ed indicativi. Evitare l'esposizione diretta dei manufatti ai raggi solari<br><i>The tests have been carried out on different samples, that is why the values are to be regarded as average and approximate. Do not expose the manufactured articles to sun rays.</i> |   |
| ** C. = Cotone / P. = Poliuretano / L. = Lino / V. = Viscosa / A.F. = Altri Filati<br>Po. = Poliestere / A. = Acrilico / PC. = Poliestere-Cotone  |   |
| ** C. = Cotton / P. = Polyurethane / L. = Linen / V. = Viscose / A.F. = Other Yarns / Po. = Polyester<br>A. = Acrilico / PC. = Polyester-Cotton   |   |

# Charme